

TMQ SPECIFIKÁCIÓ

Paraméterek	Garantált érték	Tipikus eredmények	Szabvány
Megjelenés	Sárgásbarna pasztilla	Sárgásbarna pasztilla	MM.02.001
Lágyulás pont, °C min - max	85.0 – 100.0	93-94	DIN/ISO 4625
Illékonyság (2g/2h/105 °C) max	0,3	0.2	ASTM D 4571
Szítamaradék % max	0.2	0.05	ASTM D 4574

Amennyiben további paraméterekre van szüksége, kérjük keresse szakembereinket