



Binder[®] LBB

sztírol-akrilát diszperzió
termékismertető



1239. Budapest, Ócsai út 10. Tel: +36-1-2860363 Fax: +36-1-2860364 info@material.hu www.material.hu

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A Binder[®] LBB butilakrilát – sztírol kopolimer bázisú, alacsony viszkozitású vizes műanyag diszperzió. Emulgeátorként anionos és nem ionos tenzidet tartalmaz. Nem tartalmaz filmképzést elősegítő anyagokat, oldószert, lágyítót. Vízzel korlátlanul elegyedik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Binder[®] LBB kiválóan alkalmazható külső és belső falfestékek kötőanyagaként, a magas fényűtől a mattig. Megfelelően kialakított receptúrával alkalmas lábazat vakolat és vékonyvakolat készítésére, valamint kiváló tulajdonságú, jó tapadású alapozók készíthetők a Binder[®] LBB segítségével. Lágyítót ill. más oldószert nem tartalmaz. Hatékony ragasztókompozíciók is készíthetők felhasználásával.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A Binder[®] LBB alacsony viszkozitású finom diszperz rendszer. Jó az elektrolit tűrése és oldószerállósága. Kiváló pigmentálhatóságú és töltőanyag-tűrésű, jól nedvesíti a pigmenteket, ezért kis energiával finom szemcse méretű paszta készíthető belőle. A diszperzió filmje fényes, víztiszta, valamint szemcse- és ragadásmentes. Filmje nagy rugalmasságú, filmképzési hőmérséklete alacsony, így az esetek többségében nem igényel filmképzést csökkentő adalékot.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés	fehér, tejszerű folyadék
Sűrűség	1,02-1,05 g/cm ³
pH	7,5-8,5
Szárazanyagtartalom	50 ± 1 %
Viszkozitás 20 °C-on (Brookfield 2/50)	max. 200 mPas
Minimális filmképződési hőmérséklet	8 °C
Vízfelvétel (24 óra)	6%

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS

A Binder[®] LBB 120-150 kg-os egységekben, műanyag hordókban és 1000 l-es polietilén konténerben kerül forgalomba. A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten zárt edényzetben tárolható.

Garanciális idő az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS

- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

Részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók.

Tűzveszélyességi osztály: „E”.

Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához és gyártandó termékhez. Ezen termék felhasználása, feldolgozása a Vevő felelőssége, mivel ez a telephelyén, az általa kidolgozott technológia és receptúra alapján, a Matriál ellenőrzése, felügyelete nélkül történik.