



Binder[®] LK

sztírol-akrilát diszperzió
termékismertető



1239. Budapest, Ócsai út 10. Tel: +36-1-2860363 Fax: +36-1-2860364 info@material.hu www.material.hu

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A Binder[®] LK akrilát-sztírol alapú, alacsony viszkozitású vizes műanyag diszperzió. Emulgeátorként anionos és nemionos tenzideket tartalmaz.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

A diszperzióból a víz elpárolgása ill. elpárologtatása (szárítás) után, egy lágy karakterű, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező, enyhén ragadós film képződik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A diszperzió kiválóan alkalmazható mind a textiliparban, mind a diszperziós festékgyártás során.

A Binder[®] LK jól használható egyéb építőipari célokra is, mint alapozás, tapadóid, beton, illetve habarcs plasztifikáló adalék. A Binder[®] LK jól keverhető a kemény karakterű diszperziókkal, így tetszőleges keménységű kompozíciók készíthetők belőlük, pl. a szőtt szőnyegek appetálásánál előnyös a Binder[®] LK-LB 1:1 arányú keverék.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés	fehér, tejszerű folyadék
Sűrűség	1,02-1,05 g/cm ³
pH	7,5-8,5
Szárazanyag tartalom	39 ± 1 %
Viszkozitás 20 °C-on (Brookfield 20 °C 2/50)	max. 100 mPas
Minimális filmképződési hőmérséklet	0 °C
Vízfelvétel (24 óra)	15 %

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS

A Binder[®] LK 120-150 kg-os egységekben, műanyag hordókban és 1000 l-es polietilén konténerben kerül forgalomba. A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes!

Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást
S 1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

Részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók.

Tűzveszélyességi osztály: „E”.

Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához és gyártandó termékhez. Ezen termék felhasználása, feldolgozása a Vevő felelőssége, mivel ez az Ő telephelyén, az általa kidolgozott technológia és receptúra alapján, a Matriál ellenőrzése, felügyelete nélkül történik.